

## Kriterien der Bewertung – Arten der Defekte

Tabelle 1. Zulässige Defekte in Paket – Verglasungen

Nr	Art des Defektes	Vorkommen der Defekte in Paket – Verglasung	
		Uferzone	Hauptzone
1	Punktdefekten in Form von Einschlüssen von Fremdkörpern	unzulässige	unzulässige
2	Punkt- und Liniendefekten in Form von Blasen:		
	zerspringende und geöffnete Blasen	unzulässige	unzulässige
	geschlossene Blasen $\leq 0,5$ mm*	zulässige	zulässige
	$0,5$ mm < geschlossene Blasen $\leq 1,0$ mm*	zulässige aber nicht gruppierte	zulässige aber nicht gruppierte
	$1,0$ mm < geschlossene Blasen $\leq 2,0$ mm*	zulässig 1 Stück/lfm	zulässig 1 Stück/m <sup>2</sup>
	geschlossene Blasen > 2 mm	unzulässige	unzulässige
3	Liniendefekten in Form von Rissen:		
	Rissen	zulässige, einzelne bis 20 mm	zulässige bis 15 mm 1 Stück/m <sup>2</sup>
	Kapillarrissen	zulässige, nicht gruppierte	zulässige, nicht gruppierte
4	Defekte in Form von Vertiefungen und Splitter an den Rändern	zulässige, einzelne $\leq 3$ mm	.....

(\* Der zulässige Defekt unter der Bedingung des Mangels von sichtbaren optischen Verformungen um die Blase aus der Entfernung der Bewertung )

- Gruppierung von Defekten ist dann, wenn min. 4 Defekte sich im Kreis mit Radius 200 mm befinden
- Grenzdefekte, Streitdefekte soll man mit Qualitätskontrolle absprechen

Während der Prüfung berücksichtigt werden die Defekte, die aus der Entfernung 300 cm bemerkt werden. Im Fall von Produkten, die beschichtete Scheiben enthalten – 200 cm, im Fall von übrigen Scheiben, auf Grund des matt – grauen Bildschirms bei der natürlichen Beleuchtung.